

## CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - C3 FLAT BELTS

| LARGURA PADRÃO (mm) | 25  | 50  | 75  | 100 | 150 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| PESO (gr/m)         | 135 | 245 | 370 | 490 | 735 |

Composto Padrão: **Poliuretano Preto termoplástico 92 ShA**  
 Cabo padrão: **S e Z torção de aço**  
 Espessura padrão: **3 +/- 0,2 mm**  
 Tolerância comprimento padrão: **+/- 0,8 mm/m**  
 Comprimento do rolo padrão: **50 m**






ST   
 SB   
 ST/SB 



**AÇO - Elemento de Tração Padrão**

## RESISTÊNCIA À FLEXÃO



|                              | min |
|------------------------------|-----|
| <b>CABOS DE AÇO CONVENC.</b> | 100 |

| min | tensor min dia (mm) |
|-----|---------------------|
| 110 | 150                 |

| min | tensor min dia (mm) |
|-----|---------------------|
| 100 | 100                 |

## RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

|            | Largura da Correia (mm)   | 25    | 50    | 75    | 100   | 150    |
|------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Aço</b> | Carga Máxima Trabalho (N) | 4930  | 10680 | 17300 | 23355 | 38500  |
|            | Tensão de Ruptura (N)     | 19720 | 42730 | 65740 | 88745 | 127080 |
|            | Alongamento a MTL (mm/m)  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      |